

weber.color comfort



Termékelőnyök

- fugaszélesség 1-6 mm
- alacsony vízfelvétel, vízlepergető felület
- 15 színben

Színes fugázóanyag

Flexibilis cementtartalmú fugázóanyag beltérre és kültérre, fal- és padlóburkoló lapokhoz 1-6 mm fugaszélességig, alacsony vízfelvétellel, ideális kötési idővel.

Az MSZ EN 13888 szabvány szerinti besorolása: CG2W

> FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Fugázásához:

- porózus csempékhez
- fagyálló burkolatokhoz
- greslapokhoz
- kerámia és üvegmozaikhoz
- falra és padlóra
- beltérben és kültérben
- fürdőszobákba, zuhanyzókba

Figyelem!

Keveréskor ügyeljen a vízmennyiség pontos adagolására, mert a túl sok vagy túl kevés keverővíz minőségi problémákhoz és foltosodáshoz vezethet.

> TULAJDONSÁGOK

- 15 színben
- flexibilis
- 1-6 mm-es fugaszélességig
- ideális kötési idővel
- könnyen és gyorsan bedolgozható
- krémes és finom állag

> SZÍNVÁLASZTÉK

Fugázó színek

> FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

1. A fugázás elkezdése előtt tisztítsuk meg a fugahézagokat a ragasztómaradéktól, távolítsuk el a fugakereszteket. Ellenőrizzük a burkolat fugázhatóságát. A ragasztóágyban lévő esetleges maradéknedvesség, valamint az egyenetlen fugahézag magasságok foltosodást okozhatnak!

2. A fugázás megkezdése előtt a burkolat felületét szintén tisztítsuk meg, ne kerülhessen a fugaanyagba esetleges szennyeződés. A munkafolyamaton kívül eső felületeket gondosan takarjuk le, mert utólag maradéktalanul nem tisztíthatók meg.

3. A termék +5 °C alatti aljzat- és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25 °C felett a felhordás nem javasolt. Keveréskor minden 1 kg szárazanyagot kb. 0,3 l vízzel csomómentes, homogén, könnyen kenhető masszává keverjük össze. A bekevert anyagot kb. 5-10 perces pihentetés után ismét keverjük át. A keverést célszerű vödörben gipszeskanállal kézzel, vagy nagy mennyiség esetén közepes fordulatszámú fúrógépbé erősített keverőszárral végezni.

4. A bekevert fugázóhabarcsot – a hőmérsékleti viszonyoktól függően – kb. 1,5 órán belül fel kell használni. A fugázóhabarcsot vízben kívül egyéb anyagot hozzákeverni tilos. Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

5. A megkevert fugázóanyagot gumis simítóval kenjük fel a felületre, és átlós irányú dörzsöléssel dolgozzuk be a fugahézagokba. A fugákat fugázógéppel is ki lehet tölteni.

6. A fugázóanyag megfelelő meghúzása után, először nedves mosószivaccsal hígítsuk fel a burkolat felületén száradó cementfátyol réteget, majd kinyomkodott félszáraz mosószivaccsal alakítsuk ki a tiszta fugaképet.

7. Munka közben a szennyeződött, fugázástól független felületeket folyamatosan tisztítsuk. A felhordott anyagot 24 órán belül nem érheti fagy. A szerszámokat, edényeket használat után, azonnal forró vízzel meg kell tisztítani. Ugyanígy kell eljárni az esetlegesen szennyeződött felületekkel is.

> TECHNIKAI ADATOK

(+23 °C-on, 50%-os relatív páratartalom mellett)

Keverővíz-szükséglet: kb. 0,3 liter víz

1 kg poranyaghoz

Fazékidő: kb. 1,5 óra

Pihentetési idő: 5-10 perc

Járhatóság: kb. 24 óra

Kopásállóság: $\leq 1000 \text{ mm}^3$

Hajlítószilárdság (28 nap után) $\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$

Nyomószilárdság (28 nap után) $\geq 15 \text{ N/mm}^2$

Zsugorodás: $\leq 2 \text{ mm/m}$

Vízabszorpció 30 perc után: $\leq 2 \text{ gramm}$

Vízabszorpció 240 perc után: $\leq 5 \text{ gramm}$

> ANYAGIGÉNY

kb. 0,3 kg/m², a fugaméret függvényében

> KISZERELÉS

2 és 5 kg-os zacskó

01 milk, 19 linen, 28 agate, 29 marble színekben 20 kg-os zsák

> TERMÉKKÓD

7621115xxK1 („xx” a termék színekódja)

7621120xxK1 („xx” a termék színekódja) 20 kg-os kiszerelés esetén

> TÁROLÁS

2 és 5 kg-os zacskóban 2 évig, 20 kg-os zsákban 1 évig, cementhez hasonló körülmények között, eredeti csomagolásban, a gyártás dátumától számítva.

> VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

Egészségre nem ártalmas. A termék éghetetlen. Cementtartalmú termék, nedvességgel erősen alkalikusan reagál, ezért használata során a szemet és a bőrt védeni kell. Bőrfelületre, ruhára kerülő anyagot azonnal bő vízzel lemosva el kell távolítani. Ha szembe kerül, vízzel alaposan öblítsék ki és forduljanak orvoshoz. Minden további információ a Biztonsági adatlapon.

> TERMÉK




Biztonsági adatlap

 Biztonsági adatlap weber.color comfort

Teljesítménynyilatkozat

 Teljesítménynyilatkozat weber.color comfort

> WEBER.COLOR FUGÁZÓ SZÍNVÁLASZTÉK



01 milk



04 sesame



08 morel



12 rosa



14 cacao




15 coffee




18 toffee



19 linen



22 mint



25 ocean



28 agate manhattan



29 marble



30 carbon



33 terracotta



42 volcano