

BFK 02 ALAP ragasztóhabarcs

()



> egyszerű feldolgozás

> jó ár - értékarány



Terméktulajdonságok

Cementbázisú, por alakú, élelmeszerbarát, víz-, és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, vékonygyazású ragasztóhabarcs.

Alkalmazhatóság

Kis és közepes méretű, 3-25% vízfelvételű kerámia burkolólapok (500 cm²-ig) ragasztására beltérben és fedett kültérben, cementbázisú alapfelületekre falon és aljzaton, a burkolólapok tulajdonságától függően.

Termékadatok

Kiszerezés:

25 kg papírzsák 54 zsák / 1350 kg / raklap

Tárolás:

Száraz helyen, fa raklapon, eredeti, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig.

Műszaki adatok

Vízigény	kb. 0,32 l/kg (=32 %)
Pihentetési idő	kb. 15 perc
Fazékidő	kb. 4 óra
Nyitottidő	kb. 20 - 30 perc
Korrigálhatóság	kb. 5 perc
max. rétegvastagság	4 mm

Anyagszükséglet:

Kb. 3 kg/m², csempehátlap típusától függően

Fogazat (mm)	4	6	8	10	kerekített fogazat
Anyagigény kb.	1,6	2,0	2,5	3,0	4,5 kg/m ²

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

MSZ EN 12004 szerint C1

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Elektromos keverőgép, megfelelő méretű keverőedény, kőműves kanál, szivacs. A fogazott glettvas fogazatmérete a burkolatnak megfelelő legyen.

Alapfelület:

Az alapfelületnek szilárdnak, pormentesnek, száraznak, festék- és leválasztó-szer maradványoktól mentesnek, olaj és zsírmentesnek kell lennie, az érvényes előírásoknak megfelelően.

Megfelel:

Betonra, cementesstrichre, cementbázisú készvakolatra, könnyűbetonra, lakókörnyezetben.

Nem megfelelő:

Fára, fémre, műanyagra, gipszes alapfelületre és minden olyan cementbázisú aljzatra, melynek zsugorodása még nem fejeződött be.

Keverés:

A csemperagasztót a keverővízhez adagoljuk, lassú fordulatú gépi keverő-berendezéssel (keverőszárral) csomómentes masszává keverjük. Keverési idő kb. 3 perc. 15 percig állni hagyjuk, majd újból átkeverjük.

Keverési arány:

kb. 8 liter víz (megfelel kb. 0,32 l/kg)
minden 25 kg Murexin BFK 02 ALAP
ragasztóhabarcsához.

Feldolgozás:

4070-00/01 BFK 02 ALAP ragasztóhabarcs, gültig ab: 5.1.2009, IKA, 1

Hidegburkolat ragasztási rendszer

Először a ragasztóból vékony kontakt réteget kell felhordani, majd a csemperagasztót fogazott glettvassal 45 - 60° -ban megdöntve, egyenletes rétegvastagságban hordjuk fel a még nedves felületre és a burkolólapokat ragasztási (nyitott) időn belül, enyhén eltolva, a felületre nyomást gyakorolva helyezzük el. A ragasztóhabarcsos éleket, fugákat nedves szivaccsal azonnal tisztítsuk meg. Ismeretlen tulajdonságú burkolólapoknál próbaragasztás javasolt.

Utókezelés:

Az elkészült burkolatot kb. 24 óráig védjük a mechanikai terheléstől. (Ne járkáljunk rajta!)

Rendszerkiegészítő termékek

Felületjavítás, kiegyenlítés:

Murexin **AM 20** Kiegyenlítő habarcs

Murexin **ST 12** aljzatkiegyenlítő

Murexin **OS 50** Objekt Plus aljzatkiegyenlítő

Murexin **FSM 20** Önterülő aljzatkiegyenlítő

Murexin **NE 30** Extrém aljzatkiegyenlítő

Alapozás:

Murexin **LF 1** mélyalapozó

Murexin **D2** tapadóhíd

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatókat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelhet cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vétel szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.