

MB 25 Középpágyazású ragasztóhabarcs

(MITTELBETT- KLEBEMOERTEL GRAU MB 25)

- > vízálló
- > fagyálló
- > ragasztóvastagság 20 mm-ig



Terméktulajdonságok

Poralakú, élelmszeálló, víz és fagyálló, javított minőségű, hidraulikusan kötő csemperagasztó 4 - 20 mm-ig.

Alkalmazhatóság

Kül és beltérben lévő kerámia lapok ragasztására falra és padlóra, természeteskö-lapok, kézfőmázott kövek, klinkerlapok, téglaburkolatok, valamint egyenetlen hátoldalú lapok kiegyenlítés nélküli ragasztására alkalmas max. 20 mm vastagságban.

Termékadatok

Kiszerelés:

25 kg papírzsák 48 zsák / 1200 kg / raklap

Tárolás:

Száraz helyen, fa raklapon, eredeti, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig.

Műszaki adatok

Vízigény	kb. 0,32 l/kg (=32 %)
Fazékidő	kb. 4 óra
Nyitott idő	kb. 30 perc
Korrigálhatóság	kb. 5 perc
Max. rétegvastagság	20 mm
Pihentetési idő	nincs

Anyagigény:

Átlagosan 3 kg/m² függ a burkolólaptól

Fogazat (mm)	4	6	8	10	íves fogazat
--------------	---	---	---	----	--------------

Anyagigény kb. 1,6 2,0 2,5 3,0 4,5 kg/m²

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Lassú fordulátú keverőgép, megfelelő méretű tiszta keverőedény, kőműves kanál, fogazott glettvas (a ragasztási feladatnak, körülménynek megfelelő méretben) szivacs.

Alapfelület:

Az alapfelület legyen száraz, szilárd, fagymentes, hordképes, alaktartó, portól, szennyeződéstől, olajtól, zsírtól és leválasztószertől mentes, feleljen meg az érvényben lévő előírásoknak.

Megfelel

Betonra, esztrichre, cementbázisú kész vakolatra, klinkerre, könnyűbetonra, gipszvakolatra, gipszkarton lemezre, anhidrit esztrichre.

Korlátozottan alkalmas

Készbeton elemekre, öntött aszfaltra beltérben, homokolt kátrány-szigetelésen, teraszon, homlokzaton, uszómedencéknél, padlófűtés esetén.

Nem megfelelő:

Fára, fémre, műanyagra és a cementkötésű aljzatoknál a zsugorodás teljes befejeződése előtt.

Keverés:

Egy tiszta keverőedénybe a kimért vízhez adagolva a ragasztót folyamatos keverés mellett homogén, egyenletes masszává kell keverni. Keverési idő kb. 3 perc.

Keverési arány:

kb. 8 liter víz (megfelel kb. 0,32 l/kg)
minden 25 kg Murexin Középpágyazású
csemperagasztóhoz

Nemesítés:

kb. 3 l Murexin Univerzális emulzió (kb. 0,32 l/kg)
kb. 5 l víz (kb. 0,20 l/kg)

Hidegburkolat ragasztási rendszer

minden 25 kg Murexin **Középanyazású csemperagasztóhoz**

Feldolgozás:

A ragasztót két munkamenetben kell az alapfelületre felhordani. Először egy vékony kontakt-réteget kell az alapfelületre felkarcolni, majd a még nedves rétegre másodjára, a kívánt vastagságban, a fogazott lehúzó 45°-60° döntésével felhordani a ragasztót. A ragasztós éleket, fugákat azonnal nedves szivaccsal tiróljuk tisztára. Kültérben, úszómedencéknél valamint nagy terhelésnek kitett helyeken a kétoldali (Buttering Floating eljárás) kenés javasolt.

Ismeretlen köveknél próbaragasztás ajánlott.

Utókezelés:

A ragasztást kb. 48 óráig védjük a mechanikai terheléstől.

Rendszerkiegészítő termékek

Javítás, kiegyenlítés:

Murexin AM 20 Kiegyenlítő habarcs

Murexin ST 12

Aljzatkiegyenlítő

Murexin OS 50 Objekt Plus aljzatkiegyenlítő

Alapozás:

Murexin LF 1 Mélyalapozó

Murexin W2 Gipszalapozó

Murexin D4 Tapadódhíd

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 °C alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertetnek felhívjuk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételről nem mentesülhet, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.