

KWF 61 Flex csemperagasztó fehér

(Flex Klebemörtel weiss KWF 61)

- > nagyobb rétegvastagságokhoz
- > kiváló ellenállóképesség
- > könnyen bedolgozható



Terméktulajdonságok

Fehér színű, cementbázisú, poralakú, csúcsmínőségű, flex, műadalékokkal erősen javított, feszültségmentes, víz- és fagyálló, fehér, élelmiszerbarát ragasztóhabarcs vékony- és középágyazású burkolatragasztáshoz 20 mm-ig, kül- és beltérben, extrém igénybevételek esetén is.

Alkalmazhatóság

Alkalmas kerámiaacsempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, építőlemez és polisztirol hőszigetelő lemezek szokásos építőipari aljzatokra történő középágyazású ragasztására kül- és beltérben extrém terheléseknél is 3-20 mm vastagság. Különösen alkalmas kis vízfelvételű (0,5% alatti) kerámialapok, természetes és műkövek gyorsan terhelhető középágyazású ragasztásához, illetve ahol ezt a fokozott statikus vagy hőterhelésből adódó igénybevételek megkövetelik (pl.: padló- és falfűtés, teraszburkolat, úszómedencék, ipari burkolatok, homlokzatok, vízszigetelések, stb.), valamint áttetsző és nem zárt szerkezetű lapok esetében.

Termékadatok

Kiszerelés:

25 kg zsák 48 zsák/1200 kg/raklap

Tárolás:

Szárazon, fa raklapon, jól lezárt, eredeti, bontatlan csomagolásban, legfeljebb 12 hónapig.

Műszaki adatok

Vízigény kb. 0,27 l/kg (=0,27 %)
Fazékidő kb. 4 óra

Nyitott idő kb. 30 perc
Korrigálható kb. 5 perc
Rétegvastagság 3 - 20 mm között

Anyagigény: Átlagosan kb. 3 kg/m², csempe formától függően

fogazat (mm)	4	6	8	10	íves fogazat
anyagigény kb.	1,6	2,0	2,5	3,0	4,5 kg/m ²

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

EN 12004 C2 TE EN 12002 S1

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Lassú fordulátú elektromos keverőgép, megfelelő méretű keverőedény, kőműves kanál, szivacs. A burkolatnak megfelelő fogazású fogazott lemez.

Alapfelület: Alkalmas: Felhordható cement- és gipszkötésű alapfelületekre (gipsz-, cement-, mészcementvakolatok, beton, gázbeton, gipszkarton) poliészter, keményhablemez, homokolt kent-epoxiszigeteléssel ellátott és beltéri öntöttaszfalt felületekre a megfelelő alapozó használata után. Az alapfelületnek szilárdnak, zsugorodás- és feszültségmentesnek, por-, zsír-, olaj-, valamint festék- és egyéb leválasztószer-maradványoktól, sókiválástól mentesnek kell lennie.

Nem alkalmas: Fémre, fára, műanyagra, valamint olyan cementbázisú alapfelületre, melynek zsugorodása még nem fejeződött be. **Feldolgozás:** Az alapfelület előkezelése után a műszaki ismertetőben leírt keverési arány betartásával adagoljuk a csemperagasztót a keverővízhez, gépi keverő-berendezéssel (fúrószárral) csomómentes masszává

Hidegburkolat ragasztási rendszer

keverjük (kb. 3 perc), feldolgoz-hatósági időn belül hordjuk fel. A csemperagasztót fogazott glettvassal két munkamenetben hordjuk fel a felületre. Az elsőben egy kontakt, vékony réteget húzzunk fel, a másodikban a megfelelő fogazású fogazott glettvassal, egyenletes réteg-vastagságban hordjuk fel a felületre ragasztóhabarcsot és a burkolólapokat ragasztási időn belül, enyhén eltolva, a felületre nyomást gyakorolva helyezzük el. A ragasztós éleket, fugákat nedves szivaccsal azonnal tisztítsuk meg.

Az előírt ragasztási időt feltétlenül tartsuk be, túllépése esetén (bőrösödés!) szedjük vissza a felhordott csemperagasztót és pótoljuk újjal. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületeken a ragasztási idő lerövidül. Lapok beágyazódásának mértéke a ragasztóágyba: beltérben legalább 65 %-os, kültérben legalább 90 %-os legyen. Különösen fagyveszélyes, erős vízterhelésnek kitett felületeknél, valamint 30x30 cm-nél nagyobb burkolólapoknál, a teljesen üregmentes burkolatragasztás és a jobb felfekvés érdekében a burkolólapok hátoldalát is kenjük meg csemperagasztóval (Floating-Buttering eljárás), valamint kültérben biztosítsunk a burkolatnak min. 1% lejtést.

Utókezelés:

Az elkészült burkolatot csapadéktól és fagytól legalább 24 órán keresztül takarással védeni kell. Nagyobb terhelést csak 5 nap után vigyünk a burkolatra.

minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivételoztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

Rendszerkiegészítő termékek

Javítás és kiegyenlítés:

Murexin AM 20 Kiegyenlítő habarcs
Murexin ST 5 Standard aljzatkiegyenlítő
Murexin FSM 20 Önterülő aljzatkiegyenlítő
Murexin OS 50 Objekt plusz aljzatkiegyenlítő
Murexin NE 30 Extrém aljzatkiegyenlítő

Alapozás:

Murexin LF 1 Mélyalapozó
Murexin W2 Gipszalapozó
Murexin D4 Tapadóhí

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelhet bennünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adásvételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne